



OWATROL®-ATG

ANTISLIPBEITS

Product- beschrijving	Voedende houtbescherming met versterkte uv-remmers en een antislipsysteem, voor scheepsdekken, pontons, zwembadranden in teak, ipé... Lichte teakkleur.
Eigenschappen	• Slipvaste beits voor buiten, voor alle houtsoorten, beschermt tegen weersinvloeden (vergrijzing...). • Bevat slipvaste microparels op basis van gemicroniseerd polypropyleen (grootte van de deeltjes: 100 micron). • Duurzame bescherming en mooie afwerking. Bewaart de natuurlijke houtglans, voorkomt grijs worden. • Zeer gemakkelijk aan te brengen.
Toepassingen	Buiten. Alle houten constructies (nieuwe of bestaande) in een maritieme of andere omgeving. Exotische, dichte houtsoorten. Geborstelde of geschaafde afwerking.
Technische kenmerken	Afwerking: Zijdeglanzend Bindmiddel: Alkydhars Oplosmiddel: Solvent Densiteit (bij +20°C): 0,91 ± 0,03 Viscositeit: Dunvloeibare vloeistof Vastestofgehalte: 40% ± 2 Vlampunt: Niet geklasseerd als ontvlambaar. Verwerkingstemperatuur: Min. 5°C, max. 30°C Droogtijd (gegevens bij +20°C en 60% relatieve vochtigheid): Minimaal 24 u. Volledig droog: na 5 dagen. Verpakkingen: 2,5 L Kleuren:  KLEURLOOS*  HELDER TEAK* VOS: EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 400 g/L (2010). Dit product bevat maximaal 385 g/L VOS. Rendement: ± 13 m²/L per laag
Gereedschap	Verfborstel, rol, pistool.
Verwerkingsadvies	Nieuw hout: Het product direct aanbrengen. Als het hout nog een fabrieksglans heeft (waardoor het product niet goed in het hout kan dringen omdat de poriën afgesloten zijn), dan heeft de ondergrond eerst een voorbehandeling nodig (contacteer ons). Onbehandeld vergrijzd hout: Reinigen met DECK CLEANER**. Indien nodig, het hout licht schuren (korrel 100). Vergrijzd (met olie) behandeld hout: Olielagen verwijderen met het systeem AQUANETT*** + DECK CLEANER**. Indien nodig, het hout licht schuren (korrel 100). Hout met oude verf-, vernis- of beitslagen: - Bestaande deklaag op solvent- of alkydbasis: verwijderen met het systeem MARINE STRIP** + DECK CLEANER**. - Bestaande deklaag op waterbasis: contacteer ons. Hoe nagaan of het hout nog een fabrieksglanslaag heeft? Doe de druppeltest om na te gaan of het hout impregneerbaar is (open poriën/fabrieksglans weg). Breng een druppel water op het hout aan. Als het water niet in het hout dringt, is het hout nog niet impregneerbaar. De aanwezige glanslaag moet op een natuurlijke manier (afschuren/afborstelen) of op een chemische manier (AQUANETT***) worden verwijderd. Het hout moet schoon, gezond en droog zijn (3 dagen zonder regen - maximale houtvochtigheid 18%). Het moet voorbereid worden volgens de regels van het vak en de geldende normen zodat de ondergrond vrij is van stof, schimmel, vetvlekken en vorige afwerkingslagen. Niet aanbrengen in de volle zon tijdens de warmste uren van de dag. De eerste 24/48 uur nadat het product is aangebracht mag het niet regenen. Voor een optimale droging moet de relatieve vochtigheid ongeveer 50% bedragen. Opletten voor ochtenddauw. Alles wat niet moet worden behandeld, goed afdekken.

Verwerking	• Niet verdunnen voor of tijdens het gebruik. Het product gedurende 2 tot 3 minuten goed mengen met een aangepaste elektrische verfmenger. Tijdens het aanbrengen, indien nodig opnieuw mengen. • Een laag OWATROL®-ATG aanbrengen over de volledige lengte van de plank, in de richting van de houtvezels. • Minimaal 6 uur laten drogen (bij 20°C en 65% R.V.) om de tweede laag aan te brengen. Volledig droog na 24 uur. • Als het product met een verfspuit wordt aangebracht, is het steeds aanbevolen om het ook na te strijken. Zo dringt het beter in het hout en is het resultaat mooi egaal. • Volledig droog: na 5 dagen. Ingebruikname van het scheepsdek of het ponton: licht beloopbaar na 24 uur en gedurende 5 dagen. Normaal beloopbaar na 5 dagen. De omgevingstemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid beïnvloeden de droogtijd.
Rendement	Ongeveer 13 m² per liter per laag. Het praktische rendement hangt af van het type en de staat van de ondergrond, van de houtsoort en van de manier waarop het product wordt aangebracht.
Reiniging gereedschap	Meteen na gebruik het materiaal met een oplosmiddel type white spirit reinigen.
Onderhoud	Bij verkleuring of grijs geworden hout (laattijdig onderhoud), altijd eerst reinigen met DECK CLEANER**. Laten drogen (2 tot 3 dagen) en afhankelijk van de staat van de ondergrond over de volledige oppervlakte één tot twee lagen OWATROL®-ATG aanbrengen volgens de gebruiksaanwijzing. Strippen of zandstralen is niet nodig.
Houdbaarheid	Minstens 1 jaar in hermetisch afgesloten originele verpakking. Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.
Veiligheid	Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.

** Zelfde fabrikant



Al onze producten en oplossingen vindt u op:

www.owatrol.com

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

OWATROL®-ATG is een merk van



OWACHEM B.V.

Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland

Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92

Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl