

Little Greene®

— PAINT & PAPER —

INTELLIGENT SATINWOOD

BESCHRIJVING

Een hoogwaardige in de omgevingslucht uithardende acryl-satijnhoutafwerking op waterbasis, uitstekend wasbaar en met zeer goede slijtagebestendigheid, vlekbestendigheid en bestendigheid tegen lichte chemicaliën. Wordt sterk aanbevolen voor houten meubelen en afwerkingen

EIGENSCHAPPEN

Glansgraad	Halfglanzend (30-35)
Theoretische dekking	12 vierkante meter per liter (varieert afhankelijk van de porositeit en de textuur van het oppervlak)
Aanbevolen filmdikte	39 micron droog, per laag.
Aanbevolen aantal lagen	2
Oppervlaktedroog	1-2 uur

Tijd voor volgende laag**	Minimaal 2-3 uur
Volume vaste stoffen	48%
Verkrijgbare kleuren	Alle kleuren van de Little Greene kleurenkaart**
Verkrijgbare verpakkingsformaten	1 liter, 2,5 liter en 5 liter

**De volledige uitharding (droging) van de coating kan meerdere dagen duren, afhankelijk van de aangebrachte laagdikte en de omgevingsdroogomstandigheden op de locatie. De coating mag niet worden blootgesteld aan zware oppervlaktecondensatie voordat ze volledig droog is, omdat er anders permanente sporen kunnen achterblijven op het oppervlak.

GOEDKEURINGEN EN NORMEN

Gefabriceerd onder de auspiciën van ISO 9001:2008 kwaliteit en ISO 14001:2004 milieubeheersystemen.

BS EN71-3:2019 Veiligheid van speelgoed. Specificatie voor de migratie van bepaalde elementen. (Testcertificaat beschikbaar op aanvraag)

2004/42/EG EU-grenswaarde voor dit product (cat.A/L): 140 g/l (2010). Dit product bevat max. 1 g/l VOC.

Dit product is getest onder de regelgeving die vermeld is in het Franse besluit betreffende binnenluchtkwaliteit nr. 2011-321 – Arrêté April 2011, en werd een C toegekend.

VOORBEREIDING VAN OPPERVLAK

Nieuw hout: Op zachte houtsoorten moeten knopen worden verzegeld met Little Greene Aluminium Wood Primer, om vlekken te voorkomen. Breng één verdunde laag Intelligent ASP aan, en vervolgens twee volledige lagen Intelligent Satinwood. Harsachtige harde houtsoorten moeten worden gereinigd en behandeld met Little Greene Aluminium Wood Primer (raadpleeg de overeenkomstige productinformatiebladen voor meer details). Little Greene Intelligent ASP moet na Aluminium Wood Primer worden aangebracht.

Controleer of het vochtgehalte van het hout lager is dan 15% voordat u het product begint aan te brengen. Vochtig hout mag nooit worden geleverd, omdat dit kan leiden tot blaasvorming, afbladdering, barsten en een voortijdige deklaagmislukking.

Groene eik mag niet worden geleverd, tenzij deze gedurende minstens 6 maanden is verweerd.

Metalen. Ferro- en non-ferrometalen moeten met de hand of mechanisch worden gereinigd, om oppervlakroest te verwijderen voordat Little Greene Intelligent ASP en daarna 2 lagen Intelligent Satinwood worden aangebracht.

Aanwezige verfafwerking: Verwijder alle loszittende en afbladderende verf. Ontvet met een gepaste detergentoplossing, zoals suikerzeep, en spoel daarna met water. Schuur grondig met een halfgrob schuurpapier, om een vlekkeloos hoofdoppervlak te verkrijgen, en vul de plaatsen waar de verf is verwijderd op. Corrigeer reparaties door het oppervlak te schuren en indien nodig Intelligent ASP aan te brengen op het blootliggende oppervlak.

VERVEN

Grondig roeren vóór het gebruik. Niet aanbrengen op oppervlakken bij een omgevingstemperatuur die lager is dan 8 °C.

Uitvegen: Gebruik een kwaliteitsborstel met synthetische haren die de juiste grootte heeft voor het desbetreffende project. Nieuwe borstels moeten worden geconditioneerd door ze te wassen in zuiver water en grondig te drogen met een schone, pluisvrije doek.

Dompel de borstel niet te ver onder in de verf, om te voorkomen dat de verf binnendringt in de beslagring. Vermijd druppels en spatten door niet teveel verf op de borstel te nemen. Breng de verf in gelijke streken aan, en breid het verfooppervlak alleen uit om een natte rand goed te kunnen onderhouden. Voor een resultaat van de hoogste kwaliteit dient u de laatste borstelstreken allemaal in dezelfde richting aan te brengen, en mag u nooit opnieuw verven over verf die al is begonnen drogen.

Disclaimer - De gegevens op dit informatieblad zijn correct naar ons beste weten en onze ervaring. The Little Greene Paint Company behoudt zich het recht voor om de gegevens hierin te wijzigen zonder kennisgeving. De verstrekte gegevens ontheffen gebruikers niet van de verantwoordelijkheid om eigen testen en experimenten uit te voeren; noch vormen zij enige juridische grond voor zekere eigenschappen of toepassingsmogelijkheden. De voorwaarden van dienstverlening en toepassingen vallen mogelijk buiten onze controle, en bijgevolg kan geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard op grond van de hierin verstrekte gegevens.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT. Engeland.

Tel.: 0845 880 5855 (VK) Tel.: +44 161 23 00 880 (buitenland) Fax: 0845 880 5877 (UK) Fax: +44 161 22 33 208 (buitenland)

mail@littlegreene.com www.littlegreene.nl

Little Greene®

— PAINT & PAPER —

INTELLIGENT SATINWOOD

Verfroller: Gebruik een roller van een wolmengsel met een korte nap voor de beste resultaten op gladde oppervlakken. Vergroot indien nodig de naplengte voor gestructureerde oppervlakken, om een gelijkmatige en goede dekking te garanderen. Breng de laatste streken in dezelfde richting aan, en behoud steeds een natte rand. Laat u nooit verleiden om opnieuw te verven over verf die al aan het drogen is, omdat dit leidt tot zichtbare plooiën en te dikke lagen.

Verspuitbare afwerking:

Conventioneel

Verdunnen met maximaal: 5-10% water
Tipgrootte: 1,14 tot 2,00 mm (62 tot 78 thou)
Luchtdruk: 0,28 tot 0,41 MPa (40 tot 60 psi)

Luchtledig

Verdunnen met maximaal: 0-10% water
Tipgrootte: 0,28 tot 0,54 mm (11 tot 21 thou)
Druk op tip: 12,6 tot 19,6 MPa (1800 tot 2800 psi)

*Dit zijn de aanbevolen richtlijnen voor de tipgrootte.

REINIGING

Verwijder overtollige verf en reinig al het materiaal onmiddellijk na het gebruik met schoon water. Bewaar borstels of rollers nooit in water, omdat hierdoor de verfstoffen verslechteren.

BEWARING EN HOUDBAARHEID

Bewaar ongebruikte verf in een koele, droge, vorstvrije ruimte, buiten het bereik van direct zonlicht. Controleer of de deksels van de blikken na het gebruik stevig en correct zijn teruggeplaatst.

Dit product blijft minimaal twee jaar stabiel als het niet wordt geopend en als het wordt bewaard onder de bovenvermelde omstandigheden.

NAZORG

Reiniging: Gebruik voor lichte oppervlaktevervuiling een verdunde, lauwe oplossing van afwasmiddel en een schone spons of pluisvrije doek. Zorg ervoor dat de spons of de doek goed nat is (maar niet druipend), veeg het vervuilde gebied zachtjes schoon en herhaal deze werkwijze indien nodig.

Om een algemene vuilophoping te voorkomen, dient u uw woning altijd goed te ventileren bij activiteiten die kunnen bijdragen tot de ophoping van vet en olie, zoals koken. Verwijder stof dat vrijkomt bij doe-het-zelfwerk bij voorkeur aan de bron, of door grondig te stofzuigen.

Om krassen te voorkomen, dient u altijd een zacht borstelstuk te gebruiken voor het stofzuigen van aangrenzende oppervlakken.

Speciale zorg: Plaats gedurende minstens een week na het verven geen zware voorwerpen op het oppervlak. Voor boekenrekken en andere vaak gebruikte oppervlakken kan het nuttig zijn om een zeer kleine laag bijenwaspolijstmiddel aan te brengen, om te voorkomen dat deze oppervlakken op lange termijn worden ontsierd.

Reparatie: Wrijf het opnieuw te verven oppervlak lichtjes in, en gebruik voor blootliggend substraat een geschikte primer. Verf het voorwerp indien nodig opnieuw één of twee lagen, met de nodige wachttijden. Het oververven van vlekken leidt bijna altijd tot minder esthetische resultaten.

VERWIJDERING EN RECYCLING

Verwijder resterende verf of verfafval via een erkende afvalverwerker. Lege metalen blikken kunnen worden gerecycled (verwijder de kunststof handgreep op blikken van 2,5 l en 5 l).

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Lees vóór het gebruik altijd het etiket op het blik. Zorg voor een maximale ventilatie tijdens het verven en het drogen. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor meer details.

Disclaimer - De gegevens op dit informatieblad zijn correct naar ons beste weten en onze ervaring. The Little Greene Paint Company behoudt zich het recht voor om de gegevens hierin te wijzigen zonder kennisgeving. De verstrekte gegevens ontheffen gebruikers niet van de verantwoordelijkheid om eigen testen en experimenten uit te voeren; noch vormen zij enige juridische grond voor zekere eigenschappen of toepassingsmogelijkheden. De voorwaarden van dienstverlening en toepassingen vallen mogelijk buiten onze controle, en bijgevolg kan geen enkele aansprakelijkheid worden aanvaard op grond van de hierin verstrekte gegevens.

The Little Greene Paint Company Limited, The Coach Works, 420 Ashton Old Road, Manchester M11 2DT, Engeland.
Tel.: 0845 880 5855 (VK) Tel.: +44 161 23 00 880 (buitenland) Fax: 0845 880 5877 (VK) Fax: +44 161 22 33 208 (buitenland)
mail@littlegreene.com www.littlegreene.nl